

# ALVPOXI MASTIC N-2288 ALUMÍNIO



## BOLETIM TÉCNICO

364.9.---

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Primer e Acabamento de altos sólidos e baixo VOC, produto ecológico de alta espessura e alto desempenho anticorrosivo pigmentada com Alumínio. A sua principal aplicação é sobre substratos tratados mecanicamente onde o jato abrasivo é impraticável. Faz upgrade de sistema convencional de alto desempenho. Possui excelente aderência ao aço, alta resistência mecânica. Ótimo poder de penetração, sendo aplicável sobre pinturas envelhecidas, desde que estejam firmemente aderidas.

### Atende Norma Petrobras N 2288

### RECOMENDAÇÕES DE USO

Sua aplicação é especialmente indicada para pintura de estruturas industriais e marítimas, como revestimento externos de tanques e tubulações, sem carepa de laminação.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cores:	Alumínio
Aspecto/Brilho:	Semi-Fosco
Sólidos / Volume (%):	73 +/- 5
VOC:	239 g/lit
Rendimento Teórico:	5,80 m <sup>2</sup> / lit na espessura de 125 µm seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.
Espessura Recomendada por Demão (Seco):	125 µm
Componente B:	CATALISADOR ALVPOXI N-2288 - 306.0.025
Relação da Mistura	1 x 1 (Volume)
Diluyente:	ALVSOLV DILUENTE EPOXI 9300 - 930.0.001
Diluição:	Até 20%
Vida Útil da Mistura (25°C):	4 horas
Validade:	24 meses

Temperatura	Tempo de Secagem			Intervalo de Repintura	
	Toque	Manuseio	Total	Mínimo	Máximo
25 °C	4 minutos	16 horas	240 horas	24 horas	48 horas

### Notas:

- O tempo de secagem poderá variar de acordo com alteração da temperatura.
- A diluição com solvente pode variar de acordo com o tipo de equipamento utilizado e das condições do ambiente durante a aplicação. Excessiva diluição da tinta poderá afetar a formação do filme, o aspecto e dificultar a obtenção da espessura especificada.

# ALVPOXI MASTIC N-2288 ALUMÍNIO



## BOLETIM TÉCNICO

364.9.---

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

<b>Aço Carbono:</b>	Deverá ser efetuada por meio de jateamento abrasivo ao padrão Sa 2 ½, ou com ferramentas mecânicas ao padrão St3, conforme ISO 8501-1.
<b>Aço galvanizado:</b>	Não recomendado.
<b>Fibra:</b>	Não recomendado.
<b>Alumínio:</b>	Não recomendado.

### CONDIÇÕES PARA APLICAÇÃO

Homogeneizar todo o conteúdo por meio de agitação mecânica ou pneumática, assegurando que nenhum sedimento fique retido no fundo da embalagem. Aplicar somente em superfícies completamente limpas e secas com temperatura acima do ponto de orvalho, para evitar condensações. No caso de aplicação e secagem em locais confinados, deverá ser providenciada ventilação adequada.

### MÉTODO DE APLICAÇÃO

<b>Trincha:</b>	Usar trincha de 75 a 100 mm de largura para superfícies maiores de 25 a 37,5 mm de largura em cordões de solda, parafusos, porcas, cantos e quinas.
<b>Rolo:</b>	Rolo especial de lã de carneiro ou lã sintética para tinta epóxi e PU.
<b>Pistola Convencional:</b>	Produz acabamento de alta qualidade e bom rendimento. Utilizar Pistola DeVilbiss JGA 502/3 ou similar..
<b>Pistola Airless:</b>	Produz acabamento de boa qualidade com ótimo rendimento, pressão de 1800 psi e bico 0,015" a 0,019". Se necessário, ajustar a diluição à espessura desejada.

#### Notas:

- Os equipamentos indicados acima servem de orientação e equipamentos similares podem ser utilizados.
- Antes da aplicação, verifique se os equipamentos e respectivos acessórios estejam limpos e em boas condições.
- Nas aplicações a rolo e trincha, são necessárias demãos adicionais para se atingir as espessuras desejadas.
- Esses dados são indicativos e sujeitos a ajustes para a melhor aplicabilidade. Não aplicar com umidade relativa do ar superior a 85%.
- Somente aplicar se a temperatura estiver pelo menos 3°C acima do ponto de orvalho.

# ALVPOXI MASTIC N-2288 ALUMÍNIO



## BOLETIM TÉCNICO

364.9.---

### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

**Armazenagem:** O produto deverá ser armazenado tampado, em sua embalagem original, em local seco, coberto, arejado, livre da ação das intempéries e com temperatura inferior a 40°C.

**Manuseio:** Produto inflamável, logo deve ser mantido longe de chamas e faíscas. Mantenha longe do alcance de crianças e animais. Não despejem em ralos, bueiros, esgotos, rios ou veios de água. Durante a aplicação não coma, beba ou fume e mantenha uma boa ventilação. Evite respirar os vapores, use EPI's (óculos protetores, luvas, máscaras, etc.)

**Acidentes:** Em caso de contato com os olhos, lavar com água abundante e procurar assistência médica. Se em contato com a pele, lavar com sabão e bastante água. Em caso de ingestão procurar Assistência Médica.

**Embalagem:** as embalagens vazias deverão ser descontaminadas com o solvente de limpeza, amassadas e descartadas ou enviadas para reciclagem de acordo com a legislação local vigente.

### OBSERVAÇÕES

- O percentual de diluição varia de acordo com a espessura desejada, o equipamento utilizado e as condições ambientais.
- Os tempos de secagem podem variar em função da temperatura, umidade relativa e espessura do filme.
- Os valores indicados anteriormente são tipicamente informativos e foram obtidos em laboratório a uma temperatura controlada de 25°C, desta forma, quando sujeitos às temperaturas diferentes, tendem a ser diferentes dos indicados, e não valem, portanto como uma especificação. Temperaturas acima de 25°C reduzem o tempo de vida útil da mistura.
- O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos por volume e não inclui perdas relativas à rugosidade e porosidade da superfície, geometria das peças, métodos de aplicação, técnica do aplicador, perdas do material durante a preparação, diluição em excesso, condições climáticas, irregularidades da superfície, respingos ou espessura do filme aplicado.
- Se o intervalo entre demãos for ultrapassado, consultar o Departamento Técnico.
- Não aplique a tinta depois de decorrido o tempo de vida útil da mistura.
- Leia e siga as instruções contidas neste Boletim Técnico e também na Ficha de Segurança deste Produto.
- As informações contidas nesta Ficha Técnica não representam todas as características referentes ao produto, são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico e deverão ser usadas apenas como base de informação. Para informações mais precisas o cliente deve consultar o Departamento Técnico da ALV. Não assumimos nenhuma responsabilidade por rendimento, desempenho ou danos causados pelo mau uso deste instrumento ou produto.
- Este boletim está sujeito a alterações sem aviso prévio.

### EMBALAGENS

Produto	Componente A	Componente B
bi-componente	3,600 L	3,600 L
	18,000 L	18,000 L